



**Paged**  
SKLEJKA S.A.



**Pisz**  
Sklejka  
Paged S.A.

## PAGED LASER

### Przedmiot warunków (Scope)

Sklejka o specjalnie ulepszonej budowie bez ubytków w fornirze zarówno na powierzchni jak i w rdzeniu (ubytki takie zakłócają proces cięcia promieniem lasera). produkowana z drewna liściastego (100% brzoza, 100% olcha, brzoza/olcha), suchotrwała na bazie żywicy mocznikowo-formaldehydowej lub mocznikowo-melaminowo-formaldehydowej.

*Plywood with highly improved build quality, without any openings of veneers both on the surface and in the core of the panel (such openings can badly alter process of cutting by laser beam). produced from hardwood (100% birch, 100% alder, birch/alder), based on urea-formaldehyde or melamine-urea-formaldehyde resins.*

### Przeznaczenie (Field of application)

- ▶ wykończenie wnętrz,  
*interior decorating,*
- ▶ meblarstwo,  
*furniture,*
- ▶ przemysł opakowań,  
*packaging industry,*
- ▶ produkcja galanterii drzewnej.  
*woodworking etc.*

### Materiały (Materials)

Produkowana w następujących typach sklejania  
*Manufactured in following types of gluing*

- ▶ **suchotrwała:** na bazie żywicy mocznikowo-formaldehydowej, do użytkowania w warunkach suchych,  
*interior: on the basis of urea-formaldehyde glue for use in dry conditions,*

### Formaty standardowe (Standard sizes)

Surowe (raw)	Z filmem melaminowym 120 g/m <sup>2</sup> (melamine film 120 g/m <sup>2</sup> )
1220 x 1900 mm	1500 x 3000 mm
1220 x 2440 mm	1220 x 2440 mm
1250 x 2500 mm	1250 x 2500 mm
1530 x 2230 mm	1530 x 2230 mm
1500 x 3000 mm	1500 x 2500 mm

### Odmiany powierzchni sklejki (Types of the surface structure)

Sklejka liściasta EN 635-2

*Hardwood EN 635-2*

Klasa	Charakterystyka dopuszczalnych wad powierzchni	Class	Permissible characteristic and defects
II	Zdrowe zrosnięte sęki do 35 mm ø	II	<i>Sound intergrown knots up to 30 mm ø</i>
	Wypełnione zepsute sęki i otwory po sękach do 10 mm ø, 3/m <sup>2</sup>		<i>Filled unsound knots and knot holes up to 10 mm ø, 3/m<sup>2</sup></i>
	Wypełnione pęknięcia do 5 mm szerokości, 1/5 długości płyty 3/m		<i>Filled splits up to 5 mm width, 1/5 panel length, 3/m</i>
	Wstawki dobrane kolorem do 6/m <sup>2</sup>		<i>Colour matched plugs (repairs) 6/m<sup>2</sup></i>
	Nieznaczne różnicowanie barwy		<i>Discoloration if low contrast</i>
	Uszkodzenia krawędzi do 5 mm		<i>Defects at the edges up to 5 mm</i>

**Uwaga!** Pod wpływem oddziaływania promieni słonecznych barwa warstwy zewnętrznej może ulec zmianie.

**Attention!** Colour of surface can be changed because of sunbeams.





**Paged**  
SKLEJKA S.A.



#### Charakterystyka (Characteristic)

Parametry (Parameters)	Norma (Norm)	Jedn. (Unit)	Wartość (Value)			
Grubość Panel thickness	EN 315	mm	9	12	15	18
Sklejenie Gluing	EN 314		Klasa 1			
Rodzaj drewna Wood species			Liściaste Leafy			
Gęstość Density		kg/m <sup>3</sup>	640 - 760			
Klasa emisji formaldehydu Release of formaldehyde	EN 717-2, EN 13986		Klasa E1			

#### Inne (Other)

Dopuszcza się inne warunki uzgodnione pomiędzy producentem a odbiorcą.  
Other conditions can be agreed between the parties.

